


OTRANTO TERRA 30X60 PRIMERA

La serie Otranto Terra en sus formatos 30x60 y 60x60 han sido desarrollados con el nuevo acabado Mate, de fácil limpieza y suave al tacto, además su gráfica plana y sus colores neutros son los perfectos para combinar con cualquier referencia de nuestro portafolio, como maderas, cementos, mármoles, entre otros. Gracias a su alto tráfico son productos multidestinos perfectos para instalar en cualquier zona interior tanto residencial como comercial.



**Empaque**

<b>Caja</b>	<b>Piezas</b>	<b>m2</b>
	9	1.62
<b>Estiba</b>	<b>Cajas</b>	<b>m2</b>
	60	97.2
<b>Ancho, longitud y espesor</b>		
30.3cm X 60.4cm X 0.83cm		




**Áreas de instalación:**

Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico y oficinas. Salones sociales de interior y de exterior cubiertos. Restaurantes con cocina cerrada y abierta, peluquerías.



**Información:**

<b>Color:</b> Terra	<b>Naturaleza de la Superficie::</b>
<b>Tráfico:</b> Comercial Moderado	Engobado Y Esmaltado
<b>Tipología:</b> Cementos	<b>Borde:</b> Prensado
<b>Clase de coeficiente de fricción:</b>	<b>Uso:</b> Piso/pared
Interior Wet Plus	<b>Acabado:</b> Mate
<b>Cantidad de Caras:</b> 1	<b>Resistencia al manchado:</b> Clase 5
<b>VR:</b> 1	<b>PEI:</b> Clase 04
<b>Escala de Mohs:</b> 5	



Otranto Terra 30X60 Primera

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		Norma NTC 919 Anexo K Grupo B11b	Cerámica Italia
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm <sup>2</sup> )	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm		> 19 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 04
	USO			Piso/pared
	Tráfico			Comercial Moderado
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI A326.3 DIN 51130	Clase 2 0,50 Interior Wet Plus R9
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A