

FICHA TECNICA



DESCARGAR 

MACERATA AVELLANA

Formato :

Código SKU : 201721

Código EAN : 7704215030427

Producto tipo madera con un diseño,color y textura única, ofrece una sensación de elegancia, creando ambientes acogedores, modernos y con estilo. Ideal para todos los espacios del interior de la casa.



USOS

Piso

Pared

ÁREAS DE INSTALACIÓN

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Habitación | <input checked="" type="checkbox"/> Sala |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cocinas | <input checked="" type="checkbox"/> Comedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baños | <input checked="" type="checkbox"/> Oficinas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Comerciales | <input checked="" type="checkbox"/> Biblioteca |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cafetería | <input checked="" type="checkbox"/> Centros Estéticos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centros de Salud | <input checked="" type="checkbox"/> Teatro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bar | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hotel | <input checked="" type="checkbox"/> Jugueterías |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Colegios |



CARACTERÍSTICAS



 **cerámica italia**
Un paso adelante en decoración



EMPAQUE

CAJA	PIEZAS	MTS 2
	4	1.62
ESTIBA	CAJAS	MTS 2
	56	90.72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA	
	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPESORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
CALIDAD	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%	CUMPLE		

PROPIEDADES FISICAS	SUPERFICIAL				
	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	($6\% < E \leq 10\%$)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores \geq 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm ²	NTC 4321-4	> 19 N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASION	Uso		NTC 4321-7	Piso
		PEI			4
	COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	1
	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LA OS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	GA, GLA