

ALAMY GREY 60X60 PRIMERA

Diseñado como un clásico parquet, esta composición fusiona tablonces con diversas tonalidades y un acabado brillante, ofreciendo un producto atemporal y clásico con una excelente relación entre valor y calidad. Disponible en dos tonalidades, el color tradicional de la madera para espacios cálidos y tonos grises que aportan luminosidad a los ambientes. Diseña tu espacio perfecto ahora con la tranquilidad que brinda nuestra garantía de 10 años.



**Empaque**

<b>Caja</b>	<b>Piezas</b>	<b>m2</b>
	5	1.8
<b>Estiba</b>	<b>Cajas</b>	<b>m2</b>
	72	129.6
<b>Ancho, longitud y espesor</b>		
60.7cm X 60.7cm X 0.83cm		



**Áreas de instalación:**

Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones. Escalera residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas.



**Información:**

<b>Color:</b> Gris	<b>Naturaleza de la Superficie::</b>
<b>Tráfico:</b> Comercial Moderado	Engobado Y Esmaltado
<b>Tipología:</b> Maderas	<b>Borde:</b> Prensado
<b>Clase de coeficiente de fricción:</b>	<b>Uso:</b> Piso/pared
Interior Dry	<b>Acabado:</b> Brillante
<b>Cantidad de Caras:</b> 3	<b>Resistencia al manchado:</b> Clase 5
<b>VR:</b> 3	<b>PEI:</b> Clase 04



Alamy Grey 60X60 Primera

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		Norma NTC 919 Anexo K Grupo B1b	Cerámica Italia
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm <sup>2</sup> )	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm		> 19 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 04
	USO			Piso/pared
	Tráfico			Comercial Moderado
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coefficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	Clase 1 0,36 Interior Dry R9
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A