

SINAI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT

El Monte Sinaí no solo es un lugar cargado de historia a nivel mundial, sino también uno de los paisajes más hermosos del planeta. Este imponente monte rocoso, situado en Egipto, se caracteriza por una rica paleta de tonos beige y marrones que, bajo la luz del sol, revelan la verdadera esencia de la piedra. Sinai busca capturar y replicar la majestuosidad de este lugar icónico, reflejando sus tonos cálidos y texturas únicas. Gracias a nuestra avanzada tecnología NATURAL TOUCH y URD, hemos logrado un acabado preciso que convierte a Sinai en una pieza que no solo embellece cualquier espacio exterior, sino que también transmite la historia y el carácter del Monte Sinaí a través del tacto.



Empaque

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| Caja | Piezas | m2 |
| | 3 | 2.07 |
| Estiba | Cajas | m2 |
| | 27 | 55.89 |
| Ancho, longitud y espesor | | |
| 58.4cm X 118.4cm X 0.97cm | | |



Áreas de instalación:

Todas las áreas de la vivienda Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de bajo tráfico y oficinas. Salones sociales de interior y de exterior cubiertos. Restaurantes con cocina cerrada y abierta, peluquerías. Patios y terrazas residenciales. Exterior de piscinas comerciales, baños (incluyendo duchas), saunas, balcones, escaleras y terrazas.



Información:



Los productos para piso también pueden ser usados en paredes.

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos.

Color: Beige
Tráfico: Comercial Moderado
Tipología: Naturales
Acabado: Zona Dual
Efecto: natural touch
Cantidad de Caras: 8
VR: 4
Escala de Mohs: 9
Borde: Rectificado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia S.a.
Clase de coeficiente de fricción: Clase 2 - Exterior Wet
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (G)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: 58,4 Cm X 118,4 Cm - No Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabricación: Ver Unidad De Empaque



Sinai 58.4X118.4 Primera Dual Rect

| Dimensiones y calidad superficial | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---|--|
| | Requisitos (Parámetros) | | Norma NTC 919 Anexo K Grupo B11b | Cerámica Italia |
| Longitud y ancho | La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación | (+/- 0.3%) | NTC 4321-2 | Cumple |
| | La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo | (+/- 0.3%) | | Cumple |
| Espesores | La desviación en % con respecto al espesor de fabricación | (+/- 5%) | | Cumple |
| Rectinidad | La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación | (+/- 0.3%) | | Cumple |
| Ortogonalidad | La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación | (+/- 0.3%) | | Cumple |
| Planalidad de superficie | La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas | (+/- 0.4%) | | Cumple |
| Calidad superficial | Mínimo 95% libre de defectos | (Mínimo 95%) | | Cumple |
| Propiedades Físicas | | | | |
| Absorción de agua | Porcentaje en masa | 6% < E-10% | NTC 4321-3 | Cumple |
| Resistencia a la rotura en (N) | Espesores 7.5 mm | > 800 N | NTC 4321-4 | > 1300 N |
| | Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N | > 500 N | | |
| Módulo de rotura (N/mm ²) | Mínimo 18. mínimo individual 16 | > 18 N/mm | | > 25 N/mm ² |
| Resistencia a la abrasión superficial | PEI | | NTC 4321-7 | Clase 04 |
| | USO | | | Piso |
| | Tráfico | | | Comercial Moderado |
| Resistencia al agrietamiento | Requerido | | NTC 4321-11 | Cumple |
| Coeficiente de fricción | Clase | | NTC 4321-17 ANSI A326.3 DIN 51130 | Clase 2 0.60 A 0.69 En Humedo Exterior Wet R11 |
| Propiedades Químicas | | | | |
| Resistencia al manchado | (Mínimo Clase 3) | | NTC 4321-14 | Clase 5 |
| Resistencia a los químicos | MINIMO B | | NTC 4321-13 | Clase A |