

FICHA TECNICA

PORCELANATO ESMALTADO KIEV 120x 60 Cm

Calidad:	Primera
Tamaño Nominal o Formato:	60 cm x 120 cm
Tamaño de Fabricación:	600 x 1200 mm (+/-0.6%) x 9 mm (+/-5%)
Modular(M) o no Modular :	Modular
Bordes:	Rectificado
M2 / Caja:	2.16
Piezas / Caja:	3
Código SKU :	07A202
País Origen :	India

IMAGEN



ESPECIFICACIONES

Tipología:	Porcelanato Esmaltado
Absorción:	Grupo Bla E ≤ 0.5%
Superficie:	Esmaltado Brillante GL
Tráfico:	Residencial moderado

Áreas de Instalación

Para instalar en áreas sin contacto directo con el exterior: baños, salones interiores, habitaciones, pasillos.
Con excepción de: cocinas,

Producto importado por CERAMICAS SANTIAGO PLAZA S.A. y fabricado según requisitos de la Norma Internacional ISO 13006:2015.. UNE-EN14411-ISO 10545 "Baldosas Cerámicas - Definiciones, clasificación, características y marcación" Baldosas cerámicas Prensado en seco-con baja absorción de agua, E ≤ 0.5 %, Grupo Bla, Anexo G, Superficie GL; GB/T4100-2015

IMPORTADO POR:



MARCA:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEMS DE PRUEBA	REQUISITOS (parámetros)	RESULTADO DE PRUEBA	NORMA ISO 4100:2015 Anexo G Tipo A Grupo Bla	JUICIO
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD	La desviación en % con respecto al tamaño para cada baldosa (2 o 4 lados) de fabricación : ±0.5 % (±2.0 mm)	ISO 13006 NTE INEN ISO10545-2	CUMPLE
	ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño para cada baldosa (2 o 4 lados) de fabricación : ±0.5 % (±2.0 mm)		CUMPLE
	ESPESTORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación : ±5 %		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación : ±0.5 %		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación: ±0.6 %		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas : ±0.5 %		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFIE	Mínimo 95% libre de efectos		CUMPLE
PROPIEDADES FÍSICAS	% ABSORCIÓN DE AGUA	Porcentaje en masa (0.5%<E ≤ 0.6%)	ISO 10545-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores 7,5 mm mínimo ≥1300N	ISO 10545-4	CUMPLE
	RESISTENCIA AL IMPACTO	según las especificaciones del fabricante		CUMPLE
	MÓDULO DE ROTURA (Mpa)	Mínimo ≥35 N/mm², ≥32 N/mm²		—
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	CUMPLE PRUEBA DE CLASE DE ABRASIÓN Y CICLOS max175 / Clase 4 =2100 Ciclos	ISO 10545-6	—
	RESISTENCIA AL CUARTEADO	según las especificaciones del fabricante	ISO 10545-7	CUMPLE
PROPIEDADES QUÍMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	MÍNIMO Clase 3	GB	CUMPLE
	RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS	(Cloruro Amónico 100g/L) (Hipoclorito sódico 20mg/L) Mínimo GB	ISO 10545-13	CUMPLE
PROPIEDADES DE SEGURIDAD	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	según las especificaciones del fabricante	GB	CUMPLE
	RESISTENCIA AL FUEGO	según las especificaciones del fabricante	A PRUEBA DE FUEGO	CUMPLE

NOTA: Las dimensiones, el tono y peso de las piezas cerámicas presentan variaciones normales debido al proceso de cocción. Los pisos cerámicos, gres cerámico, gres porcelánico y porcelanatos brillantes cuentan con una gran resistencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, pueden volverse opacos en las zonas de mayor tránsito y uso. Debido a la condición de brillo, es inevitable que se presente rayado. Por esta razón, no se aceptan reclamaciones por rayado.